

防损液 HR-500

产品简介

防损液是保护镜片表面，防止划伤的目的而开发的产品，可以再防指纹油表面良好铺张，由无毒害的原材料制成，操作简单，使用后方可整张撕膜。

技术指标

外观	无色透明
干燥成膜时间@25℃ 60RH%	10-20 min
比重 (g/cm ³)	0.8-0.9
pH 值	6.5-7.5

热稳定性

危险特征	可燃液体
贮存温度℃	20-40
未开贮存期	3 个月

包装及运输

包装材料	塑料桶
运输方式	按国家III类危险品汽车运输

厦门市豪尔新材料股份有限公司

地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

操作工艺

每次使用前，必须在 500-700RPM 搅拌 10min 以上，确保有效物质均匀分散，达到良好的抗收缩效果。

根据客户现场工艺，将待保护的样件，浸泡入防损液，取出晾干获得透明保护膜，可以在室温下晾干，建议在 50-70℃ 下烘干，速率快，成膜后透明性好。

注意事项：干燥过程会出现白化现象，随着干燥的进行逐渐消退成透明。

打开后，暂不用时应盖紧防止挥发，应尽快用完。

危险特性

本品为可燃液体，遇高温、热源、明火，会引起燃烧危害，正常操作工艺下，未发现有特殊燃烧爆炸性危害。

安全防护

建议操作人员佩戴手套及口罩，必要时佩戴防护眼镜。工作场所禁止进食、饮水、吸烟等行为。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源。应与氧化剂、酸碱等分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司

地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号